



Hoja Técnica

Barniz Marino Transparente

YA102

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Barniz Alquidálico de Secado Rápido, recomendado principalmente para madera y para uso en interiores, de larga vida.

Disponibilidad de Color
Transparente

Presentación
1L Litro
4L Galón



PROTECCIÓN PERSONAL

Es importante utilizar el equipo de protección personal adecuado durante la aplicación del producto (anteojos de seguridad, guantes y ropa adecuada)



PREPARACIÓN DE SUPERFICIE


La superficie donde se vaya a aplicar debe estar libre de polvo, grasa, aceite y humedad.



RELACIÓN DE MEZCLA

Combine los componentes en volumen y mezcle perfectamente:

Componente	Tipo	Volumen
YA102	Barniz Marino	1 parte
3800SM	Reductor para esmaltes	10 al 20%



APLICACIÓN Y TIEMPO DE SECADO

Aplicar de 3 a 4 manos. De preferencia debe aplicarse con brocha o pistola de aspersión.

Preparación y vida útil

La pintura se debe mezclar hasta que esté homogénea y sin grumos o asentamientos.

Para reducir la viscosidad según el tipo de aplicación, use el reductor Axalta 3800SM.

Resistencia Química

Humedad: Muy buena

Cambios bruscos de temperatura: Muy buena

Tiempos de oreo @25°C

Oreo entre manos por aspersión: 30 minutos.

Oreo entre manos con brocha: 10 minutos.



PROPIEDADES FÍSICAS

Propiedad	Especificación
Sólidos en peso (%)	45 - 48
Brillo a 60°	MINIMO 90
Densidad (Kg/L)	0.900
Rendimiento teórico [1mils.de pulg. seca] [m2/L]	14 - 15
Contenido de plomo %	NO CONTIENE
Contenido de mercurio %	NO CONTIENE

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Limpiar el equipo inmediatamente después de su uso con thinner estándar T-99363



SALUD Y SEGURIDAD

Caducidad:

24 meses después de fecha de lote de fabricación, revisar etiqueta o envase.

No se deje al alcance de los menores de edad. No se ingiera. En caso de ser ingerido no se provoque el vómito y solicite atención médica. Evite el contacto con la piel y los ojos; use este producto con ventilación adecuada.

El envase deberá permanecer cerrado cuando no esté en uso y almacenarse bajo techo en un rango entre 5°C y 35°C de temperatura.

Cualquier uso o aplicación de este producto fuera de las recomendaciones definidas en el presente documento será bajo la responsabilidad del usuario final.

Todos los datos, información y diseño contenidos en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados. La contravención a esta advertencia constituirá delito(s) severamente sancionado(s) por las leyes vigentes.

Asistencia Técnica

