



# **Standex SprayMax**

## **Lackspray Mattschwarz**

### **Spray Paint Mattblack**

- **Fácil de aplicar**
- **Buen rendimiento**
- **Gran poder de cubrición**
- **Fácil difuminado**



#### **Descripción técnica:**

- 2 - 3 pasadas
- Secar al aire 3 h / 18-22° C

# Stadox SprayMax Lackspray Mattschwarz

## Fondo:

- SprayMax Aparejo-Imprimación 1K U3010
- Pintados endurecidos y lijados

## Pretratamiento / limpieza:



Observar pretratamiento del fondo. Ver proceso de pintado S1.



Usar equipo de protección personal. Consulte las Fichas de Seguridad pertinentes.

## Aplicación: Parches y pintados parciales



2 - 3 = 30 - 40 micras



Secar libre de polvo durante 5 min. / 18-22° C  
Listo para montar durante 30 min. / 18-22° C  
Secar al aire 3 h / 18-22° C



Onda corta 3 min. (50%)

# Stadox SprayMax Lackspray Mattschwarz

## Punto de inflamación:

- -4° C

## Peso específico:

- 0,80 g/cm<sup>3</sup>

## Contenido en sólidos (sin diluyente añadido):

- 16,2 peso %
- 12,9 volumen %

## VOC (2004/42/EC):

2004/42/IIB(e)(840)670

El límite establecido por la UE para este producto (categoría de producto: IIB.e) en forma de listo para usar es de máx. 840 g/l de COV. El contenido de COV de este producto en forma de listo para usar es de máx. 670 g/l.

Sólo para uso profesional. La información facilitada en esta documentación ha sido cuidadosamente seleccionada y dispuesta por nosotros. Está basada en nuestro mejor conocimiento del asunto en la fecha de su emisión. La información se facilita sólo con fines informativos. No somos responsables de su corrección, exactitud e integridad. Es responsabilidad del usuario comprobar la actualización de la información y su adecuación para el propósito previsto por el mismo. La propiedad intelectual de esta información, incluyendo patentes, marcas y copyrights, está protegida. Todos los derechos reservados. La Ficha de Seguridad del producto pertinente, así como las Advertencias exhibidas en la etiqueta del producto, deben ser observadas. Nos reservamos el derecho a modificar y/o discontinuar toda o parte de la información en cualquier momento y sin previo aviso, y no asumimos responsabilidad alguna de actualizar la información. Todas las reglas establecidas en esta cláusula serán de aplicación a cualesquiera cambios o modificaciones futuros.