

# Ful-Base® Potenciador de brillo 441-50™



## DESCRIPCIÓN

### GENERAL

Formulado especialmente para darle a los esmaltes sintéticos Nason® una imagen diferenciada más nítida, mayor brillo y mejor flujo.

**Es posible que los productos mencionados aquí no se vendan en su mercado. Consulte a su distribuidor para conocer la disponibilidad de los productos.**



## MEZCLA

### COMPONENTES

Esmaltes sintéticos Nason®  
Potenciador de brillo Ful-Base® 441-50™  
Activador de esmalte Kwik-Kure 483-08™

### PROPORCIÓN DE LA MEZCLA

Combine los componentes por volumen (8:4:1). Mezcle cuidadosamente ante de la activación.

Volumen de	componentes
Esmaltes sintéticos Nason®	8
Potenciador de brillo Ful-Base® 441-50™	4
Activador de esmalte Kwik-Kure 483-08™	1

Nota: Una vez mezclado, no es necesaria ninguna reducción adicional.

### ADITIVOS

Ojo de pez: Utilice batido.

### VISCOSIDAD DEL ROCIADO

14-16 segundos en una copa Ford n.º 4

### TIEMPO DE VIDA ÚTIL

4 horas a 70 °F (21 °C)



## APLICACIÓN

### SUSTRATOS

Acabados originales en metal con pintura base.

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Antes de lijar, elimine todos los rastros de aceite, cera y grasa con el removedor de silicona y cera Nason® 441-05™ (utilice un limpiador permitido a nivel local en las áreas reguladas) utilizando un trapo limpio. Lije el acabado anterior y las áreas de metal desnudo tratadas con químicos.

### PINTURA BASE

Pintura base/sellador DTM Ful-Poxy® 491-16™  
Pintura base para grabado SelectPrime™ 491-17™ 2K

### PROTECTOR DE SUPERFICIES

Pintura base de acrílico Ful-Fil® 421-08™ 1K  
Pintura base de acrílico Ful-Fil® 421-09™ 1K

### PROTECTOR DE SUPERFICIES

Pintura base de uretano SelectPrime™ 421-17™ 2K

### SELLADOR (SE REQUIERE)

Sellador de esmalte Bond Seal™ 422-46™ (Gris). Se debe cubrir con acabado dentro de las 8 horas.

### APLICACIÓN

#### Colores sólidos

Pulverice una capa semihúmeda, deje secar, siga con una capa completamente húmeda.

#### Colores metálicos

Pulverice una capa húmeda completa, deje secar, siga con una capa media. Se puede aplicar una tercera capa para emparejar el metálico. Puede utilizar la aplicación de capas cruzadas o reducir ligeramente la última capa.

### LIMPIEZA DEL EQUIPO DE PINTURA

Limpie el equipo de pulverización lo antes posible con diluyente de laca o con un limpiador con COV bajo en los mercados regulados por COV.



## TIEMPOS DE SECADO

### SECADO AL AIRE

Sin polvo:	45 minutos
Sin adherencia:	60-80 minutos
Duro:	Toda la noche

### SECADO FORZADO

Espere entre 10 y 15 minutos antes de llevar al horno. 20-30 minutos a 120-140 °F (49-60 °C)



## PROPIEDADES FÍSICAS

Consulte la hoja de datos técnicos de los esmaltes sintéticos Nason® para conocer los datos de propiedades físicas.

## ÁREAS REGULADAS POR COV

Estas instrucciones hacen referencia al uso de productos que pueden estar restringidos o requieren de instrucciones de mezcla especiales en áreas reguladas por COV. Siga las recomendaciones y el uso de la mezcla en la Tabla de productos que cumplen con los requisitos de COV para su área.

---

## SEGURIDAD Y MANIPULACIÓN

Para uso industrial exclusivo de pintores profesionales y capacitados. No está disponible para la venta o para uso del público en general. Antes de usar, lea y siga todas las precauciones de la etiqueta y la MSDS/SDS. Si se mezcla con otros componentes, dicha mezcla tendrá los peligros de todos los componentes.

Los materiales para pintar listos para usar que contienen isocianatos pueden causar irritación a los órganos respiratorios y reacciones hipersensibles. A las personas que sufren de asma, alergias y con antecedentes de complicaciones respiratorias no se les debe exigir trabajar con productos que contienen isocianatos.

No lije, corte con soplete, suelde ni suelde en seco sin utilizar un respirador purificador de aire aprobado por el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (National Institute for Occupational Safety and Health, NIOSH) con los filtros de partículas o la ventilación adecuada, y los guantes.

**Revisado: Mayo de 2014**

En los Estados Unidos:  
**1.855.6.AXALTA**  
**nasonfinishes.com**

En Canadá:  
**1.800.668.6945**  
**nasonfinishes.ca**

