

SelectPrime™ Pintura base para grabado 491-17™ 2K (Gris)



DESCRIPCIÓN

GENERAL

Una pintura base para grabado de 6.2 lb/gal (740 g/l) que cumple con COV y no requiere lijado, que proporciona una excepcional adhesión y resistencia a la corrosión sobre el metal desnudo. Elimina la necesidad de tratar previamente las superficies metálicas con químicos antes de pintar.

Es posible que los productos mencionados aquí no se vendan en su mercado. Consulte a su distribuidor para conocer la disponibilidad de los productos.



MEZCLA

PROPORCIÓN DE LA MEZCLA

Volumen de	componentes
Pintura base para grabado SelectPrime™ 491-17™ 2K	1
Activador/reductor SelectPrime™ 441-43™	1

TIEMPO DE INDUCCIÓN

No se requiere

TIEMPO DE VIDA ÚTIL

8 horas a 70 °F (21 °C)

APLICACIÓN

SUSTRATOS

Metal desnudo, acero, aluminio, galvanizado y biselado de pintura anterior.

ACABADOS

La pintura base para grabado se puede utilizar bajo cualquier protector de superficies o sellador Nason® para lograr un mayor rendimiento ante la corrosión. La pintura base para grabado SelectPrime™ 491-17™ 2K debe seguirse con un protector de superficies o sellador antes de aplicar cualquier acabado Nason®.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Antes de lijar, lave con detergente suave y agua y remueva la cera y la grasa con el removedor de cera y grasa Nason® 441-05™ o el limpiador de superficies 481-75™. En áreas reguladas utilice limpiadores permitidos a nivel local.

PRESIÓN DEL PULVERIZADOR

Convencional

De sifón:	30-45 PSI
De gravedad:	25-40 PSI

HVLP: 6-8 PSI

CONFIGURACIÓN DE LA PISTOLA

Convencional

De sifón:	1.4-1.6 mm
De gravedad:	1.3-1.6 mm

HVLP

De sifón: 1.6-1.8 mm
 De gravedad: 1.3-1.6 mm

APLICACIÓN

Pulverice una capa semihúmeda.

LIMPIEZA DEL EQUIPO DE PINTURA

Utilice el limpiador de pistola Cromax® 105™, solvente de limpieza del equipo y la pistola de COV bajo Cromax® 107™ o cualquier otro limpiador de equipo permitido por las normas locales.

NOTAS IMPORTANTES:

La pintura base para grabado SelectPrime™ 491-17™ 2K debe seguirse con un protector de superficies o sellador antes de aplicar cualquier acabado Nason®.



TIEMPOS DE SECADO

Deje que la pintura base se seque (15 a 30 minutos) antes de aplicar protector de superficies o sellador. Se debe aplicar protector de superficies o sellador dentro de las 8 horas.



PROPIEDADES FÍSICAS

Todos los valores listos para pulverizar

COV máx. (LE):	6.2 lb/gal (745 g/l)
COV COV (AP):	6.2 lb/gal (739 g/l)
Peso galón promedio:	7.34 lb/gal (880 g/l)
Peso promedio de volátiles:	84.9 %
Peso promedio de solvente exento:	0.0 %
Peso promedio de agua:	0.9 %
Peso Volumen promedio de solvente exento:	0.0 %
Peso Volumen promedio de agua:	0.8 %
Viscosidad de la película seca recomendada:	0.5 ml
Punto de espera:	Consulte la MSDS/SDS
Cobertura teórica, RTS:	116 ft ² (10.8 m ²) a 1 ml

ÁREAS REGULADAS POR COV

Estas instrucciones hacen referencia al uso de productos que pueden estar restringidos o requieren de instrucciones de mezcla especiales en áreas reguladas por COV. Siga las recomendaciones y el uso de la mezcla en la Tabla de productos que cumplen con los requisitos de COV para su área.

SEGURIDAD Y MANIPULACIÓN

Para uso industrial exclusivo de pintores profesionales y capacitados. No está disponible para la venta o para uso del público en general. Antes de usar, lea y siga todas las precauciones de la etiqueta y la MSDS/SDS. Si se mezcla con otros componentes, dicha mezcla tendrá los peligros de todos los componentes.

Los materiales para pintar listos para usar que contienen isocianatos pueden causar irritación a los órganos respiratorios y reacciones hipersensibles. A las personas que sufren de asma, alergias y con antecedentes de complicaciones respiratorias no se les debe exigir trabajar con productos que contienen isocianatos.

No lije, corte con soplete, suelde ni suelde en seco sin utilizar un respirador purificador de aire aprobado por el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (National Institute for Occupational Safety and Health, NIOSH) con los filtros de partículas o la ventilación adecuada, y los guantes.

Revisado: Mayo de 2014

En los Estados Unidos:
1.855.6.AXALTA
nasonfinishes.com

En Canadá:
1.800.668.6945
nasonfinishes.ca

