

CROMAX® EZ

PROCÉDURE DE FINITION DU PLASTIQUE BRUT



| | | |
|---|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | | <p>Récupérez la couleur et vérifiez les conditions climatiques de la cabine de peinture</p> <p>Suivez la procédure normalisée de récupération des couleurs Préparez le panneau de pulvérisation pour vérifier la correspondance des couleurs Ajustez la température de la cabine, si nécessaire</p> |
| 2 | | <p>Nettoyez</p> <p>Frottez la pièce avec un tampon abrasif gris et de la pâte de nettoyage pour plastiques Axalta 265 Veillez à ce que la pâte de nettoyage ne sèche pas sur la surface</p> |
| 3 | | <p>Rincez</p> <p>Rincez abondamment</p> |
| 4 | | <p>Nettoyez</p> <p>Frottez 1 à 2 fois supplémentaires avec la pâte nettoyante pour plastiques Axalta 265 Rincez abondamment en veillant à ce que la pâte de nettoyage ne sèche pas sur la surface Nettoyez avec le nettoyant antisilicone Axalta Silicone 210 ou 220 à faible émission de COV</p> |
| 5 | | <p>Appliquez le promoteur d'adhérence</p> <p>Appliquez une couche d'accrochage suivie d'une légère couche fermée de promoteur d'adhésion pour polyoléfines plastiques 300 ou 305 sur le plastique brut Ne pulvériser pas pour masquer Prévoyez un temps de séchage de 15 minutes avant d'appliquer le scellant</p> |
| 6 | | <p>Appliquez le scellant</p> <p>Appliquez une couche de scellant 444X0S ou 35X0S flexible Prévoyez un temps de séchage de 20 minutes. Si vous laissez sécher à l'air libre pendant plus d'une heure, un ponçage est nécessaire</p> |
| 7 | | <p>Appliquez la couleur</p> <p>Appliquez et mélangez la couche de base EZ conformément à la procédure normalisée à 2 ou 3 étapes</p> |
| 8 | | <p>Appliquez la couche transparente</p> <p>Pour la plupart des réparations :</p> <ul style="list-style-type: none">• Appliquez 2 couches transparentes flexibles : ChromaClear® 7900s ou Premier LE8700S™/LE8300S™ selon la fiche technique |